



Bayhydrol[®] A 2646

特性	阴离子聚丙烯酸酯分散体 用于与脂肪族聚异氰酸酯混合制备水性低挥发有机物的双组分聚氨酯涂料
供应形式	在比例约为46:1.1:2.9的水/Dowanol [®] PnB/三乙胺中约为50%

规格	数值	单位	测试方法
特性			
不挥发组分 (1g/1h/125°C/对流烘箱)	48 - 51	%	DIN EN ISO 3251
粘度, 23°C (D ≈ 约为40 s-1)	1000 - 3500	mPa·s	DIN EN ISO 3219/A.3
pH 值(按1:4 用去矿物质水稀释)	7 - 8		DIN ISO 976

其它数据*	数值	单位	测试方法
特性			
羟基含量 (按固体份计算)	约 3.8	%	拜耳内部分析法
密度, 20°C	约 1.06	g/ml	DIN EN ISO 2811-2

*此数据为一般性资料, 不作为产品说明书的一部分。

特性/应用	考虑到该产品专的卓越的耐机械性和耐化学品性, 该产品尤其适用于制备在矿物质基材及活性树脂 (环氧, 聚氨酯) 上的坚硬, 高光的腻子。另外, 该产品可良好突出基材的纹理 (如有色涂料)。该基料也可用于制备木器、金属、塑料等基材用的高等级低挥发有机物的涂料。该产品也可同其他水性可稀释基料结合使用。因为有多种反应物可供选择, 所以应测试其相容性。高活性缩短了干燥时间, 提高了生产率。。Dowanol [®] PnB 和三乙胺作为羟基助溶剂/胺与异氰酸酯反应。根据装饰油漆指令2004-42-EC, 他们是活性稀释剂, 而不是相应的VOC。
-------	--

溶解性/稀释性	该产品可溶于水。
---------	----------

储存	<ul style="list-style-type: none"> - 储存于科思创原装密封容器中。 - 推荐储存温度 : 0-30 °C。 - 避免潮气、热与外来物质。 <p>一般信息 : 该产品具有霜冻敏感性, 长期处于冷冻情况下会严重损坏产品。长期较高温度下储存会导致粘度的下降和/或平均粒径的增加, 有可能导致沉淀或凝结。该产品的粘度可用pH值调节。因储存中pH值可能会下降, 产品的粘度也可能随之下降。</p>
----	--



Bayhydrol[®] A 2646

降。可通过加入少量10%三乙胺溶剂恢复原粘度值。会因某些细菌，霉菌或藻类的污染而使产品无法使

储存时间

科思创声明，在产品储存完全符合上述“储存”条款中的要求并恰当处理的情况下，该产品在运输单证上说明的运输之日起6个月内符合上述“规格或特性数值”条款中说明的规格或特性数值（根据情况适用）。

如产品超过上述6个月的期限并不意味着其不再符合规格或特性数值中的设定值。但是，科思创建议对自运输日起超过6个月的产品在使用前进行测试，以确认其是否仍符合规格或特性数值中的设定值。科思创对自运输日起超过6个月的产品不做任何承诺，也不对其不符合规格或特性数值中的设定值承担任何责任和义务。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与法律要求一致的安全相关信息的更新将只反应于安全数据表中，该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法，以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的有效安全数据表中找到。

您对我们的产品、技术协助以及信息（无论是口头上的、书面的或者是生产评估的方式）的使用以及您的使用目的，包括任何建议配方和推荐内容，均不受我们控制。因此，您有必要对我们的产品、技术协助和信息进行测试，以确定其是否满足您的使用需求。具体的应用分析必须至少包含测试，以便从技术、健康、安全和环保的角度来确定其适用性。我方无需进行此类测试。除非我方另行书面同意，否则所有产品都严格按照标准销售条款来出售，如有需要我方可提供这些标准销售条款。我方不对所提供的任何信息和技术协助进行担保或保证，如有变更，恕不另行通知。双方需要明确了解并同意，贵方将承担所有责任，无论该等责任是否与侵权、合同或是与使用我们的产品、技术协助和信息相关，我方概不承担此类责任。此处未包含的任何声明或者推荐都未经授权，对我方不具任何约束力。此处任何信息都不得视为建议使用任何与任何材料及用途相关的任何专利权相违背的产品。此处信息并不暗示或者事实上的授予任何专利权的许可。

"本品为非"医疗级"1产品，不得用于医疗设备或者医疗设备中间产品的生产，因为上述产品在正常使用时将直接接触病人身体（例如：皮肤、体液或者机体组织，包括非直接接触的血液）*。另外，本品不得用于"可与食品接触"2产品的生产，包括饮用水或者化妆品。如需将产品用于生产医疗用品或者医疗用品中间产品，或者用于生产食品级产品或化妆品，必须事先与拜耳材料科技联系，获得销售以上用途产品的许可。然而，产品购买者必须自行决定产品是否适用于生产医疗产品或者医疗设备中间产品，是否适用于生产"可与食品接触"的产品或者化妆品，而不得依赖拜耳材料科技的任何陈述。

1) 请详阅文件"拜耳材料科技用于医疗用途产品使用指南"。2) 根据欧盟委员会条例1935/2004进行定义。

编者：涂料、粘合剂与密封胶
中国上海浦东金桥出口加工区秦桥路33号，
邮编：201206

www.covestro.com

第2页) 页 (共2页)

版本：2015-09-01

联系人：
CAS Single Point of Contact APAC
电话：cas_spoc_apac@covestro.com

Bayhydrol[®]

产品数据表