

## THIXATROL® P600

ELEMENTIS

SPECIALTIES

## 流变助剂

## 产品介绍

THIXATROL® P600 为特殊聚酰胺蜡粉，在主要的非极性溶剂体系能建构稳固的防沉结构。透过特殊过程，将赋予粘度的增加及展现触变性能。作为防流挂及防沉剂的使用，较传统粉末形态防流挂剂具有较高的熔熔点。

## 产品特征

组成	聚酰胺蜡
外观	淡黄色粉末
酸价	≤ 5
胺价	≤ 7
平均粒径	≤ 15μm
熔点	120 - 130°C

## 应用领域

建议用于溶剂型重防腐、特殊环氧、氯化橡胶及醇酸等底漆。

## 主要特性

- 能于主要的非极性溶剂型涂料中建构稳固的摇变结构。100% 活性成份，因此有较好的性价比。
- 适用于环氧、氨基甲酸酯等树脂涂料。
- 良好的储存稳定性。
- 提升分散液的稳定性的生产再现性。
- 消除粗粒、再涂性差等问题。

## 使用方法

- 与颜填料共研磨: 最适分散温度为 60 - 65°C。
- 必需使用高速搅拌机或是研磨机。
- 分散温度依溶剂体系不同而调整。

## 添加量

- 对全量添加 1.0 - 3.0 %。
- 建议用量为 1.0 - 2.0 %。
- 使用前请先试验最适添加量。

## 操作与安全

远离火源，并作适当静电保护，其他资料请参考物质安全资料表。

## 储存条件

- 请置于阴凉通风处，远离火源。
- 使用后应保持包装袋紧密。

## 包装

净重: 15 kg

**DEUCHEM**  
ADDITIVE + RESIN  
海名斯·德谦

请注意: 本文件所含资讯应当无误, 但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证, 包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意, 禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

[www.elementis-specialties-asia.com](http://www.elementis-specialties-asia.com)

B01 Mar-12

## 有效期

THIXATROL® P600 自生产日起, 保质期限为 24 个月。

## 品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴  
www.uskeji.com

## 海名斯特殊化学

### Asia Head Office China

德谦(上海)化学有限公司  
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613  
99, Lianyang Road, Songjiang Industrial Zone, Shanghai, China 201613  
Tel.: +86 21 57740348  
Fax.: +86 21 57743563

### Taiwan

德谦企业股份有限公司  
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号  
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan  
Tel.: +886 3 5984035  
Fax.: +886 3 5983301

### Malaysia

Elementis Specialties Inc.  
62-1, Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga Tasik Damai, The Trillium, Lakefields, Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia  
Tel.: +603-9054 6690  
Fax.: +603-9054 6698

### India

Elementis Specialties (India) Pvt. Ltd.  
Unit B, Ground Floor, Jaswanti Landmark, Mehara Industrial Estate, L.B.S Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 079, India  
Tel: + 91 22 67421251  
Fax: + 91 22 67421252